

Fiche produit

Wetguard 200 SA



Actualisée le: 22.10.2020

Distributeur : SIGA

Mode d'utilisation: Revêtement avec une substance adhésive sur toute la surface, pour l'étanchéité temporaire des plafonds en bois pendant la phase de construction

Application et instruction: Voir mode d'emploi

Composition: Non-tissé avec revêtement antidérapant et couche de colle sur toute la surface

Conditionnement:

1560 mm	16 rouleaux, reliés à l'horizontale
780 mm	32 rouleaux, reliés à l'horizontale
390 mm	64 rouleaux, reliés à l'horizontale

Caractéristiques:

		Normens	Unités	Valeurs
Dimensions	longueur largeur	EN 1848-2 EN 1848-2	m mm	50 390 / 780 / 1560
Masse surfacique épais		EN 1849-2 EN 1849-2	g/m ² mm	240 0.5
Résistance à la déchirure au clou*	Sens Longitudinal Sens Transversal	EN 12310-1	N	80 70
Résistance en traction*	Sens Longitudinal Sens Transversal	EN 12311-2	N/50 mm	150 120
Propriétés en traction - Allongement*	Sens Longitudinal Sens Transversal	EN 12311-2	%	80 80
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau sd		EN ISO 12572	m	3
Perméabilité à la vapeur d'eau			g/(m ² ·d)	13
Etanchéité à l'eau		EN 1928	-	W1
Libre exposition aux intempéries			semaines	4
Résistance thermique			°C	-40 à +80
Température de mise en oeuvre			°C	à partir de -10
Réaction au feu		EN 13501-1		E
Étanchéité à l'air	a- valeur Q ₁₀₀₀ - valeur	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25

* Valeur moyenne